

TRASPIR 95


СУПЕРДИФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА
ДЛЯ СТЕН



CE
EN 13859-1/2

СТРУКТУРА

- ① верхний слой: нетканое полотно PP
- ② промежуточный слой: проницаемая пленка из PP
- ③ нижний слой: нетканое полотно PP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Плотность	EN 1849-2	95 г/м ²	0.31 oz/ft ²
Толщина	EN 1849-2	0,4 мм	16 mil
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	0,02 м	175 US Perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	210/105 N/50 mm	24/12 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	65/70 %	-
Сопротивление на разрыв стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	75/90 Н	17/20 lbf
Водонепроницаемость	EN 1928	класс W1	-
После искусственного старения:			
- Водонепроницаемость	EN 1297/EN 1928	класс W1	-
- прочность на разрыв MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	190/90 N/50 mm	22/10 lbf/in
- удлинение	EN 1297/EN 12311-1	45/45 %	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,05 м ³ /(м ² ·h·50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Стойкость к температурам	-	-40/80°C	-40/176 °F
УФ-стабильность ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 ч (3 месяца)	-
Теплопроводность (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)	-
Плотность	-	ок. 238 кг/м ³	ок. 15 lbm/ft ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 50	ок. 0.1 MHc/g
VOC	-	несущественно	-

⁽¹⁾Данные лабораторных испытаний методом ускоренного старения не могут воспроизвести непредсказуемые причины деградации продукта, как и учесть все нагрузки, с которыми он будет сталкиваться в течение срока своей службы. Для обеспечения целостности продукта в качестве меры предосторожности рекомендуется ограничить время воздействия на него атмосферных агентов на объекте максимум 2 неделями.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

США и Канада	стандарт	значение
Паропроницаемость (dry cup) ⁽²⁾	ASTM E96/E96M	125 US Perm 7115 ng/(s·m ² ·Pa)

⁽²⁾TRASPIR 95 входит в то же семейство продуктов, что и TRASPIR 150, поэтому результаты действительны и для этого продукта.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	описание	кл. край	H [м]	L [м]	A [м ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T95	TRASPIR 95	-	1,5	50	75	5	164	807	46