

MULTI BAND

VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

HOHE HAFTUNG

Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen.

VERPUTZBAR

Das technische Gewebe eignet sich perfekt für ein nachträgliches Verputzen mit hoher ästhetischer Wirkung aufgrund der Möglichkeit, das Band hinter Verkleidungen oder Putz zu verbergen.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

ZUSAMMENSETZUNG

- ① Trägermaterial: diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- ② Klebstoff: lösungsmittelfreie Acryldispersion
- ③ Trennschicht: Silikonpapier



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Stärke	-	0,6 mm	24 mil
Zugfestigkeit	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Haftkraft bei Trennung der Verbindung auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Verarbeitungstemperatur ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Lagertemperatur ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

⁽⁴⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

ANWENDUNGSBEREICHE



ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



PRIMER SPRAY
Seite 112



PLASTER BAND IN
Seite 90



PLASTER BAND OUT
Seite 90



PLASTER BAND LITE
Seite 98



UNIVERSELL

Hervorragend geeignet als Dichtungsmittel für die Überlappung der Bahnen, sowohl innen als auch außen. Dank des Untergrunds aus schwarzem Vliesstoff fällt das Produkt hinter offenen Fassaden nicht auf.

SICHER

Durch die spezielle Zusammensetzung wird der unkontrollierte Luftdurchgang verhindert und so jederzeit eine perfekte Luft- und Winddichtheit gewährleistet.