

BYTUM SPRAY

SOLUTION ÉTANCHE BITUMINEUSE EN SPRAY



PROTECTION DURABLE

Le produit reste flexible et scelle les fissures et les éléments, en bloquant les infiltrations d'eau et de poussière.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

La formule bitumineuse spéciale modifiée avec des élastomères garantit un produit qui, après séchage, résiste à la fois aux intempéries et à la corrosion saline.



■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Temps nécessaire pour le séchage 23 °C / 50 % RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Résistance aux températures après séchage	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Rendement ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Température d'application (cartouche, support et environnement) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Température de transport	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Température de stockage ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Valeur moyenne qui varie en fonction de l'épaisseur de la couche souhaitée.

⁽²⁾Une fois l'application terminée, retourner la bombe et pulvériser pendant 1 à 2 secondes de manière à ce que la buse reste propre.

⁽³⁾Stocker le produit dans un lieu sec et abrité, loin des sources de chaleur, des flammes nues ou d'autres sources d'ignition. Contrôler la date de production indiquée sur l'emballage.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 16 05 04.
Aérosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	contenu [mL]	contenu [US fl oz]	couleur	
BYTS	500	16.90	noir	12



UNIVERSEL

Adapté sur tout type de support, il adhère à tout type de forme y compris les toitures, gouttières, terrasses, lucarnes, tuyaux d'évacuation en PVC ou en métal.

POSE RAPIDE

Le produit est fourni dans une bombe aérosol refermable très pratique et prête à l'emploi, applicable sans outils supplémentaires.

■ CONSEILS DE POSE

SCELLEMENT DE FISSURES ET CROISEMENTS



1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMÉABILISATION DE SYSTÈMES DE FIXATION

