

MISTURA BUTÍLICA

A mistura especial garante uma elevada adesão e capacidade de deformação, compensando os movimentos naturais da madeira.

BAIXAS TEMPERATURAS

O butil garante uma ótima aderência aos suportes mesmo em condições ambientais severas.



COMPOSIÇÃO

- 1 camada de separação: película em PP
- 2 colante: composto butílico adesivo cinzento
- 3 suporte: tecido não tecido em PP

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	USC units
Fator de resistência ao vapor (μ)	EN 1931	aprox. 26176	aprox. 130 MN-s/g
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Resistência à laceração MD/CD	EN 12310	$\geq 130/\geq 125$ N	$\geq 29.23/\geq 28.10$ lbf
Deslizamento vertical	ISO 7390	0 mm	-
Impermeabilidade à água	EN 1928	conforme	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Classe de resistência ao fogo em junta simples em CLT (120 mm), fuga de 8 mm + MANICA PLASTER-PROTECT ^(*)	EN 1363-4	EI90	-
Força de aderência a 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Resistência ao descolamento de nós MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Resistência à tração dos nós MD/CD	EN 12317-1	$\geq 100/\geq 75$ N/50 mm	$\geq 11.42/\geq 8.57$ lbf/in
Aderência inicial +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Aderência do cimento cola de classe C2E sobre TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Resistência à temperatura	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Temperatura de aplicação ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/113 °F
Temperatura de armazenagem ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Exposição aos agentes atmosféricos	-	4 semanas	-
Classificação VOC francesa	ISO 16000	A+	-
Emissões VOC	EN 16516	muito baixas	-

⁽¹⁾Sobre um suporte seco e a uma temperatura > 0 °C. É necessário garantir que não haja condensação ou geada na superfície.

⁽²⁾Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses. Recomenda-se armazenar o produto à temperatura ambiente até à aplicação, uma vez que é sensível a variações térmicas. Sugerimos a sua aplicação durante as horas mais frias no verão e as mais quentes no Inverno, se necessário, com a ajuda de uma pistola de ar quente.

^(*)Consulte o manual ou contacte o serviço técnico para obter todas as informações e configurações testadas.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2
PROTECT330	-	330	1	10	-	13.0	39	33	2
PROTECT500	-	500	1	10	-	19.7	39	33	1


CAMPOS DE APLICAÇÃO



ESTANQUIDADE E ISOLAMENTO AO FOGO

Os testes efetuados no laboratório CSI, de acordo com a norma EN 1363-1, permitiram caracterizar o comportamento ao fogo de várias juntas em CLT seladas com produtos Rothoblaas.

ESTANQUIDADE (E)	Cotonete de algodão	< 96 minutos	 EI 90
	Chama persistente		
ISOLAMENTO (I)	Tempo	< 96 minutos	



ADERÊNCIA E DURABILIDADE

A mistura butílica especial assegura uma elevada aderência mesmo a baixas temperaturas. Durável e termicamente estável.

ESTUCÁVEL

O tecido não tecido de polipropileno torna o suporte estucável, oferecendo uma maior versatilidade de utilização.