

TERRA BAND UV

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA BUTYLOWA



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TARASY I FASADY

Idealna do ochrony tęt przed wodą i promieniami UV. Można ją stosować zarówno do tarasów, jak i elewacji. Zapewnia ochronę i trwałość legarów drewnianych.

NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV

Wzmocnione podłoże aluminiowe i formuła butylowa zapewniają doskonałą trwałość, nawet w warunkach naprężeń termicznych i ciągłego narażenia na promienie UV.

SKŁAD

- 1 podłoże: folia ze wzmocnionego aluminium w kolorze antracytowym, stabilność UV
- 2 klej: przylepna składowa butylowa szara
- 3 warstwa oddzielająca: film z PE



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	8 mm	31 mil
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Siła przyczepności do stali 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Przesunięcie pionowe	ISO 7390	0 mm	-
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	10/20 %	-
Współczynnik oporu pary wodnej (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212°F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Wodoszczelność	-	spełnia wymagania	-
Odporność na promieniowanie UV	-	stała	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.



⁽²⁾Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

ZAKRES ZASTOSOWANIA




GAMA PRODUKTÓW



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



SAMOUSZCZELNIAJĄCA SIĘ I FORMOWALNA

Miękka i łatwa w obróbce taśma. Mieszanka zamyka perforacje, pozostając jednocześnie doskonale nieprzepuszczalna dla wody, dzięki czemu idealnie nadaje się również do uszczelnień pod belką podwalinową.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Dzięki wzmocnionej folii aluminiowej posiada ona doskonałe właściwości mechaniczne i jest odporna na rozerwanie.