

MULTI BAND

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG, VAKOLHATÓ

NAGYFOKÚ TAPADÁS

A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

VAKOLHATÓ

Technikai anyag tökéletes az utólagos vakoláshoz, kiváló esztétikai eredményt tesz lehetővé, köszönhetően a szalag burkolatok és vakolat mögé való elrejtésének.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	0,6 mm	24 mil
Szakítószilárdság	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER SPRAY
old. 112




PLASTER BAND IN
old. 90



PLASTER BAND OUT
old. 90



PLASTER BAND LITE
old. 98



UNIVERZÁLIS

Kiválóan alkalmas a membránok átfedésének szigetelésére beltéren és kültéren egyaránt. A fekete nem szőtt szövet alátámasztásnak köszönhetően észrevehetetlen az áttört homlokzati burkolatok mögött is.

BIZTONSÁGOS

Különleges összetételének köszönhetően megakadályozza a levegő ellenőrizetlen átjutását, mindig tökéletes lég- és szélzárást garantálva.