

PRIMER

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ ÖNTAPADÓ AKRIL SZALAGOKHOZ



ÉSZREVEHETETLEN

Az oldószermentes akril diszperziós keveréknek köszönhetően átlátszó.

PRAKTIKUS

Azonnal használható, kiegyenlíti az érdes felületeket, gyors száradást biztosít.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Összetétel	oldószermentes akril diszperzió	-
Sűrűség	kb. 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Viszkozitás	kb. 1700 mPa·s	-
A száradáshoz szükséges idő 20 °C/50% RH	kb. 15 min	-
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Száradást követő hőellenállás	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (GEV vizsgálati eljárás)	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	A+	-
Szállítási hőmérséklet	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾A terméket száraz helyen tárolja, és ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási dátumot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciókat válthat ki; EUH210 Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [mL/m ²]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



CSOMAGOLÁS

Az új csomagolás azonnali telepítést tesz lehetővé, egyéb szerszámok nélkül.

VISSZAZÁRHATÓ

A kupak hermetikusan lezárja a csomagolást, így hosszabb termékélettartamot biztosít, és megakadályozza a véletlen kiömlést a szállítás során.