


HERMETIC FOAM

RUGALMAS, KIVÁLÓ HANGSZIGETELÉSI
TELJESÍTMÉNYŰ TÖMÍTŐHAB



TANÚSÍTOTT ZAJCSÖKKENTÉS

Zajcsökkentés 63 dB-ig, amit az IFT Rosenheim intézet tanúsít (ISO 10140-1).

A VÁGÁS UTÁN IS HERMETIKUSAN ZÁR

Zártcellás szerkezetének köszönhetően víz- és légzáróságot biztosít a száradás utáni vágás esetén is.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [L]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US gal]	szín	patron	
HERFOAM	750	40	25.36	10.57	fehér	alumínium	12

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [L]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US gal]	szín	patron	
HERFOAMB2	750	35	25.36	8.45	fehér	alumínium	12



EMICODE EC1 PLUS

Alacsony VOC-tartalma és rendkívül alacsony kibocsátása révén ez a hab tökéletes beltéri használatra is.

MAGAS RUGALMASSÁG ÉS ALACSONY UTÓTÁGULÁS

Összetételének köszönhetően tartósan rugalmas és alakítható marad, kompenzálja a fa mozgását és az építőanyagok deformációját.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK | HERMETIC FOAM



✓ A KERET HŐAKUSZTIKAI SZIGETELÉSE

Az ablak beépítésénél figyelembe kell venni a három védelmi szintet: szélzárást, hő-akusztikus szigetelést és légtömörséget. A HERMETIC HAB ideális a közepes védelmi szint garantálására, kiváló hangszigetelési és légellenállási értékeket kínálva. Nagy rugalmasságának és minimális utótágulásának köszönhetően ideális az ablakkontúr és a lineáris hézagok tömítésére.

HANGSZIGETELÉS




Légrések hangszigetelése $R_{S,w}$ (ift)



EN ISO 10140-1 10 mm ≥ 63 (-1;-5) dB

EN ISO 717-1 20 mm ≥ 63 (-1;-5) dB

LÉGELLENÁLLÁS




Légellenállás

$a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{daPa}^{2/3})$



NAGY RUGALMASSÁG



Szakítószilárdság

0,07 Mpa



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLY FOAM
old. 399



FOAM CLEANER
old. 399



CUTTER
old. 394

Lásd a **TECHNIKAI ADATOKAT** az alábbi oldalon

■ MŰSZAKI ADATOK | HERMETIC FOAM

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tágulás után	MIT 101	száraz szegély: 6% nedves szegély: 23%	- -
Kiadósság	-	40 dm ³	-
Szakadási nyúlás	EN ISO 1798	> 40%	-
Szakítószilárdság	FEICA OCF TM 1018	0,07 MPa	-
Filmréteg kialakulásának ideje 23 °C/50% RH	-	6 - 10 perc	-
Vágási idő 23 °C/50% RH	-	20 - 40 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C/50% RH	-	60 perc	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Hővezető képesség (λ)	FEICA TM1020/ EN 12667	0,030 - 0,035 W/(m·K)	0.017 - 0.02 BTU/h·ft·°F
Légrések hangszigetelése R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 63 (-1;-5) dB 20 mm: ≥ 63 (-1;-5) dB	- -
Légzárás a _(ift)	EN 12114	20 mm: a ≤ 0,1 m ³ / (m·h·daPa ^{2/3}) at 1050 Pa	-
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 12086	20	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1 EN 13501-1	B3 osztály F osztály	- -
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Szállítási hőmérséklet	-	0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, függőleges helyzetben. Ellenőrizze a patronra nyomtatott gyártási dátumot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04 tele vagy részben üres patronhoz.

Aerosol 1. Aerosol 3 Carc. 2 Acute Tox.4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1

■ MŰSZAKI ADATOK | HERMETIC FOAM B2

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tágulás után	-	alacsony	-
Kiadósság	-	35 dm ³	-
Sűrűség	-	15-20 kg/m ³	-
Rugalmasság teljes kikeményedést követően	EN 17333-4	± 15%	-
Szakítószilárdság	FEICA OCF TM 1018	0,07 MPa	-
Filmréteg kialakulásának ideje 20 °C/65% RH	-	6 - 8 perc	-
Vágási idő 23 °C/50% RH	-	15 - 20 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C/50% RH	-	60 perc	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet, hordozó)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Hővezető képesség (λ)	EN 12667	kb. 0,035 W/mK	-
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN ISO 12572	12,4	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1 DIN 4102-1	E osztály B2 osztály	- -
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Szállítási hőmérséklet	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, függőleges helyzetben. Ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási időpontot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04 tele vagy részben üres patronhoz.

Aerosol 1. Aerosol 3 Carc. 2 Acute Tox.4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1