

BLACK BAND

EGYOLDALÚ, UNIVERZÁLIS BUTIL SZALAG



RENDKÍVÜLI

Univerzális és akár 300 %-ig nyújtható, hatékonyan zárja le a leggyakrabban használt építőanyagok közötti hézagokat.

PRAKTIKUS

Ideális bonyolult csomópontok és nagyon egyenetlen felületek tömítésére; alacsony hőmérsékleten is önhegesztő.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: nagysűrűségű PE fólia
- 2 ragasztó: öntapadó, fekete butiltartalmú keverék
- 3 elválasztóréteg: PP könnyített leválasztású fólia



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhéziós erő acélon 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	20/10 N/50 mm	2.28/1.14 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	250/300 %	-
Vízállóság	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	4 hét	-

⁽¹⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfúvót.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BLACK50	50	50	2	10	2.0	2.0	79	33	6
BLACK4040	40/40	80	2	10	1.6/1.6	3.2	79	33	4

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FAL ÁTTÖRÉS TÖMÍTÉSE



AZ ILLESZTÉS TÖMÍTÉSE A TALAJHOZ RÖGZÍTÉS CSOMÓPONTBAN



FINGERLIFT ÉS MÉRETRE VÁGOTT VÉDŐFÓLIA

A könnyített leválasztású fóliának köszönhetően gyorsan felhelyezhető. A 80 mm-es változat méretre vágott védőfóliával rendelkezik, amely megkönnyíti a felhelyezést a sarkokban és a bonyolult csomópontokon.

SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

A butil összetételű termék kiváló tartósságot biztosít hőhatások esetén is és alkalmas az alacsony hőmérsékleten történő felvitelre is.